

MAS.1103

ALS STAGNO ALLUMINIO

Description

Mastic à haut contenu de poudre d'aluminium, à base de résines polyesters insaturées. Durcissement très rapide, haut pouvoir restructurant. Filetable dans la première heure.

Idéal comme mastic garnissant pour la réparation de pièces métalliques dans la carrosserie automobile, la carrosserie industrielle et les peintures industrielles, où les caractéristiques mécaniques des mastics ordinaires peuvent être modifiées.

Convient particulièrement à la reconstruction de pièces métalliques corrodées, de passages de roue rouillés, de fixation de pièces par filetage de mastic durci, de restauration de pièces endommagées sur divers types de surfaces (acier, fonte, aluminium, alliages légers, acier galvanisé, fibre de verre).

COULEUR: aluminium

POIDS SPÉCIFIQUE Kg/Lt: 1,48

VIE EN POT à 20°C: 5-6 min.

Poncer à sec avec P80-P120


VOC (g/Lt) produit prêt à l'emploi Dir.2004/42/CE: IIB (b) (250) 45

APPLICATION: avec spatule

N.B. Pétrir soigneusement et appliquer en faisant bien adhérer le mastic au support en pressant doucement avec la spatule.

Pour un excellent résultat final, avant de peindre, nous recommandons l'application d'une couche de mastic au-dessus du ALLUMINIUM. Avant la peinture, appliquer un apprêt isolant bicomposant.

SÉCHAGE À 23°C: 7' hors poussière / 30' prêt à poncer / 24hséchage total / à IR courtes prêt à poncer 7'.



RAPPORT DE MÉLANGE:

Il polymérise avec peroxyde de benzoyle en pâte, en rapport 1-3% sur la base de la température ambiante (inférieur à 20°C il faut le 3% de durcisseur, entre 20 et 25 °C le 2%, supérieur à 25°C l'1%).



STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais, sec et loin des sources de chaleur



NORMES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Produit destiné à l'usage uniquement professionnel. Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Toutes données, informations et suggestions sont exactes au vu des résultats de notre expérience; toutefois, nous déclinons toute la responsabilité pour les résultats obtenus, n'étant pas les conditions d'utilisation sous notre contrôle. Pour un bon résultat final, il est recommandé d'utiliser uniquement les produits de IVAT pour les cycles de peinture complets. Pour cycles effectués avec des articles provenant d'autres fabricants, IVAT n'est pas responsable des défauts et/ou anomalies. * Le rendement indiqué est destiné à des surfaces homogènes et continues, il n'est qu'indicatif et

influencé par plusieurs facteurs ; toujours vérifier avec un test pratique approprié