

MAS.1300

FIBERTIX

Description

Mastic fibre de verre à base de résines polyester. Durcissement rapide, haut pouvoir restructurant.

Idéal pour remplir ou aplanir les défauts sur supports de différentes natures avant l'application des apprêts de préparation pour la finition. Spécifique pour la carrosserie et le secteur nautique grâce à une exceptionnelle adhésion sur supports en résine renforcée par fibre de verre (UP GF). Il peut être aussi utilisé sur tôle ferreuse, sur parties de fonte et sur bois. Pas compatible avec tôle galvanisée, aluminium, laiton, cuivre, wash-primer et apprêts ou produits d'ancrage monocomposant à base de résines synthétiques. Pour application sur vieilles peintures, il faut s'assurer qu'elles soient totalement séchées et qu'elles ne soient pas de nature acrylique thermoplastique. Grâce à sa haute alla sua elevata thixotropie FIBERTIX est idéal pour grandes surfaces verticales.

COULEUR: gris/vert

POIDS SPÉCIFIQUE Kg/Lt: 1,45

POT- LIFE 20°C: 5-6 min.

VOC (g/Lt) produit prêt à l'emploi Dir.2004/42/CE: IIB (b) (250) 240


APPLICATION: avec spatule

N.B. Pétrir soigneusement et appliquer en faisant bien adhérer le mastic au support en pressant doucement avec la spatule.

Pour un excellent résultat final, nous recommandons l'application d'une couche de mastic. Appliquer un apprêt isolant bicomposant avant la peinture.


Poncer à sec avec P80-P120-P150.

SÉCHAGE À 23°C: 7' hors poussière / 30' prêt à poncer / 24h séchage total / à IR courtes prêt à poncer 7'.



RAPPORT DE MÉLANGE:

Il polymérise avec peroxyde de benzoyle en pâte, en rapport 1-3% sur la base de la température ambiante (inférieur à 20°C il faut le 3% de durcisseur, entre 20 et 25 °C le 2%, supérieur à 25°C l'1%).



STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais, sec et loin des sources de chaleur



NORMES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Produit destiné à l'usage uniquement professionnel. Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Toutes données, informations et suggestions sont exactes au vu des résultats de notre expérience; toutefois, nous déclinons toute la responsabilité pour les résultats obtenus, n'étant pas les conditions d'utilisation sous notre contrôle. Pour un bon résultat final, il est recommandé d'utiliser uniquement les produits de IVAT pour les cycles de peinture complets. Pour cycles effectués avec des articles provenant d'autres fabricants, IVAT n'est pas responsable des défauts et/ou anomalies. * Le rendement indiqué est destiné à des surfaces homogènes et continues, il n'est qu'indicatif et

influencé par plusieurs facteurs ; toujours vérifier avec un test pratique approprié