

## MAS.2104

## UNI-FILL GOLD YELLOW

### Description

Mastic polyester universel à spatule, idéal pour remplir ou aplanir les défauts sur supports de différentes natures avant l'application des apprêts de préparation pour la couche de finition. Mastic très versatile, idéal pour petites interventions et réparations de grandes surfaces où est nécessaire un haut pouvoir garnissant.

Mastic caractérisé par bonne flexibilité et adhésion sur tôle galvanisée, acier, aluminium, alliages légers et fibre de verre. Grâce à son excellent ponçage et sa facilité d'application, il est idéal comme produit de base pour réparations, remplissage et lissages dans tous les types de support, pour carrosserie et industrie. Il peut être appliqué sur tous les types de primaire anti-rrouille, apprêts isolants et garnissants 2K, sauf wash-primer et produits d'ancrage monocomposant à base de résines synthétiques. Pour application sur vieilles peintures, il faut s'assurer qu'elles soient totalement séchées et qu'elles ne soient pas de nature acrylique thermoplastique.

Très facile à spatuler et à poncer, bon pouvoir garnissant et très rapide à sécher; grâce à sa transformation sous-vide il donne une surface finale lisse, sans micro-trous. Ponçage très rapide et simple, le papier ne se salit pas et la poudre ne s'attrape pas.

COULEUR: jaune

POIDS SPÉCIFIQUE Kg/Lt: 1,75


VIE EN POT à 20°C: 5-6 min.

APPLICATION: appliquer avec spatule

N.B. Pétrir soigneusement et appliquer en faisant bien adhérer le mastic au support en pressant doucement avec la spatule.

Pour un excellent résultat final, avant de peindre, nous recommandons l'application d'un apprêt isolant bicomposant au-dessus du mastic.

SÉCHAGE À 23°C: 6' hors poussière / 25' prêt à poncer / à IR courtes prêt à poncer 6'.



#### RAPPORT DE MÉLANGE:

Il polymérise avec peroxyde de benzoyle en pâte, en rapport 1-3% sur la base de la température ambiante (inférieur à 20°C il faut le 3% de durcisseur, entre 20 et 25 °C le 2%, supérieur à 25°C l'1%).



#### STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais, sec et loin des sources de chaleur



#### NORMES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Produit destiné à l'usage uniquement professionnel. Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Toutes données, informations et suggestions sont exactes au vu des résultats de notre expérience; toutefois, nous déclinons toute la responsabilité pour les résultats obtenus, n'étant pas les conditions d'utilisation sous notre contrôle. Pour un bon résultat final, il est recommandé d'utiliser uniquement les produits de IVAT pour les cycles de peinture complets. Pour cycles effectués avec des articles provenant d'autres fabricants, IVAT n'est pas responsable des défauts et/ou anomalies. \* Le rendement indiqué est destiné à des surfaces homogènes et continues, il n'est qu'indicatif et

influencé par plusieurs facteurs ; toujours vérifier avec un test pratique approprié