MAS.3105 POLIPLAST BLACK

Description

Mastic bicomposant à base de charges minérales inertes, microsphères organiques et additifs dissous dans résines polyester insaturées: tous composants qui assurent l'adhésion sur les plastiques dures. Idéal pour remplir ou aplanir les défauts sur plastiques dures, comme résine renforcée par fibre de verre (UP GF), polycarbonates, polypropylene, ABS, XENOY, POCAN et autres.
N'est pas recommandé l'utilisation du produit sur pièces obtenues avec mélange de plusieurs types de plastique de nature inconnue. Pas compatible avec wash-primer et produits d'ancrage monocomposant à base de resins synthétiques. Pour application sur vieilles peintures, il faut s'assurer qu'elles soient totalement sechées et qu'elles ne soient pas de nature acrylique thermoplastique.
Haut pouvoir garnissant, excellent accrochage et grande élasticité. Grâce à sa transformation sous-vide il donne une surface finale lisse, sans micro-trous et très douce à poncer, même depuis très longtemps après application.
POLIPLAST BLACK est un excellent support pour apprêts epoxy, apprêts d'accrochage et peintures gaufrées pour pare-chocs. Si finement poncé, il peut être directement surcouché.

COULEUR: noir

POIDS SPÉCIFIQUE Kg/Lt: 1,72

VIE EN POT à 20°C: 7 min.

VOC (g/Lt) produit prêt à l'emploi Dir.2004/42/CE: IIB (b) (250) 18

APPLICATION: avec spatule

N.B. Pétrir soigneusement et appliquer en faisant bien adhérer le mastic au support en pressant doucement avec la spatule.
Pour un excellent résultat final, avant de peindre, nous recommandons l'application d'un apprêt isolant au-dessus du mastic: KFL.6666/7777/8888 ou KFL.3010/3070.

SÉCHAGE À 23°C: 8' hors poussière / 35' prêt à poncer / 24h séchage total / à IR courtes prêt à poncer 8'.



RAPPORT DE MÉLANGE:

Il polymérise avec peroxyde de benzoyle en pâte, en rapport 1-3% sur la base de la température ambiante (inférieur à 20°C il faut le 3% de durcisseur, entre 20 et 25 °C le 2%, supérieur à 25°C l'1%).



STOCKAGE
Conserver dans un endroit frais, sec et loin des sources de chaleur

NORMES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Produit destiné à l'usage uniquement professionnel. Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Toutes données, informations et suggestions sont exactes au vu des résultats de notre experience; toutefois, nous déclinons toute la responsabilité pour les résultats obtenus, n'étant pas les conditions d'utilisation sous notre contrôle. Pour un bon résultat final, il est recommandé d'utiliser uniquement les produits de IVAT pour les cycles de peinture complets. Pour cycles effectués avec des articles provenant d'autres fabricants, IVAT n'est pas responsable des défauts et/ou anomalies. * Le rendement indiqué est destiné à des surfaces homogènes et continues, il n'est qu'indicatif et influencé par plusieurs facteurs ; toujours vérifier avec un test pratique approprié